

Adhesivo Veneciano

Descripción: Adhesivo para colocación venecitas y piezas translucidas

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Adhesivo cementicio blanco de altas prestaciones, para colocar todo tipo de placas de baja, media y alta absorción, especialmente desarrollado para colocación de venecitas, y piezas traslucidas. Formulado a base de base a ligantes hidráulicos y arenas de granulometría controlada.

USOS

- Colocación en interior y exterior, sobre morteros y revoques de cemento, cemento – cal, losas de hormigón, pisos graníticos o calcáreos, una vez que estos han completado su tiempo de fraguado y estén secos.

VENTAJAS / BENEFICIOS

- Apto para piscina
- Apto para tomado de juntas
- Ideal para venecitas y piezas traslúcidas
- Colocación interior y exterior

DATOS DEL PRODUCTO

- Adhesivo Veneciano es un adhesivo cementicio (C) mejorado (2), con tiempo abierto extendido (E), de baja absorción de agua (I) según clasificación de Norma IRAM 45062.
- Presentación: 25 kg y 5kg.

No utilizar

- Sobre estructuras prefabricadas de hormigón y yeso;
- En paredes y pisos sujetos a fuertes movimientos o vibraciones (madera, fibrocemento, etc.);
- Sobre superficies metálicas.

DATOS TÉCNICOS

Consistencia:	polvo
Color:	Blanco
Densidad del polvo (kg/m^3):	1.70
Residuo sólido (%):	100

DATOS DE APLICACIÓN

a +23ºC y 50% H.R.

Relación de la mezcla:	100 partes de Adhesivo para Venecitas con 23-25 partes de agua en peso
Consistencia de la mezcla:	muy pastosa
Densidad de la mezcla (kg/m^3):	1.50
pH de la mezcla:	13
Duración de la mezcla:	más de 8 horas
Temperatura de aplicación:	de +5ºC a +40ºC
Tiempo abierto (IRAM 45069):	25 minutos
Rejuntado en pared:	después de 4-8 horas
Rejuntado en piso:	después de 24 horas
Transitabilidad:	24 horas
Puesta en servicio:	14 días

VER_01 - NOVIEMBRE/19



Ultraflex

Adhesivo para colocación venecitas y piezas translucidas

Sinteplast
CONSTRUCCIÓN

PRESTACIONES FINALES

Resistencia a la tracción IRAM 45064 (N/mm²)	
adherencia 28 días	> 0,70
adherencia después de la acción del calor 14+14días 70°C:	> 0,50
adherencia después de la inmersión en agua 7+21dias:	> 0,50
Absorción Capilar (kg/m2·h½) IRAM 45076	< 0,50
Resistencia a los álcalis	excelente
Resistencia a los aceites	excelente (escasa ante los aceites vegetales)
Resistencia a los disolventes	Excelente
Temperatura de servicio	-30ºC a +90ºC

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Rendimiento
Colocación de cerámicos

- Mosaico y pequeños formatos en general (llana no 4): 2 kg/m²
- Tamaños normales (llana no 5): 2,5-3 kg/m²
- Tamaños grandes, pisos exteriores (llana no 6): 5 kg/m²

APLICACIÓN

Preparación del sustrato

- Todos los sustratos que reciben Adhesivo Veneciano deben ser planos y mecánicamente resistentes, libre de partes sueltas, grasas, aceites, pinturas, ceras, etc..
- Los soportes cementicios no deben estar sujetos a la contracción después de la colocación de cerámica, por lo tanto, se debe curar al menos una semana por centímetro de espesor y las carpetas cementicias deben de ser curadas durante al menos 28 días, a menos que se hayan hechos con ligante especial para carpetas como Potenciador Látex.
- Se recomienda humedecer con agua para enfriar las superficies que han sido calentadas por la exposición a la luz solar.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar Adhesivo Veneciano con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos;
- Dejar 5 minutos de reposo, mezclar nuevamente;
- La cantidad de agua a utilizar es de aproximadamente 23 a 25 partes por 100 partes en peso, igual a 5,75 a 6,25 litros de agua por cada bolsa de 25 kg de Adhesivo. La mezcla obtenida permanece trabajable durante al menos 8 horas.

Aplicación de la mezcla

- Adhesivo Veneciano se aplica al sustrato con una llana dentada. Elija una llana que proporcione una cobertura a la parte posterior de la placa de al menos 65-70% para paredes y áreas de tráfico ligero, y 100% para tráfico pesado exterior.
- Extender una primera capa delgada sin superar paños de 1m2 con el lado liso de la llana e inmediatamente aplicar el resto del producto y extender con llana dentada.
- No es necesario mojar los cerámicos antes de la colocación; sólo en el caso de reversos muy sucios es aconsejable un lavado con agua limpia. Los cerámicos se aplican normalmente ejerciendo suficiente presión para asegurar el contacto con el adhesivo.
- En el caso de colocación de venecitas, extender la mezcla con llana N°4 o 6, colocar las planchas presionando con un frataso de goma comprobando el correcto contacto del adhesivo a las piezas, dejando el papel a la vista. A las 24 hs mojar la superficie y retirar cuidadosamente el papel.
- El tiempo abierto del Adhesivo Veneciano en condiciones normales de temperatura y humedad es cerca de 25 minutos. En condiciones ambientales desfavorables (sol intenso, viento seco, temperatura elevada) o con superficies muy absorbentes, se puede reducir, drásticamente, a pocos minutos. Por esta razón debe controlarse continuamente que el adhesivo extendido no haya formado una película superficial y que este todavía fresco.
- Los cerámicos colocados con Adhesivo Veneciano no deben estar expuestos a la lluvia ni a lavados con agua, por lo menos durante 24 horas y deben protegerse de heladas y fuerte luz solar al menos 5-7 días después de su colocación.

Tomado de juntas y sellado

Las juntas entre los cerámicos se pueden rellenar a las 4-8 horas en paredes y a las 24 horas en pisos, con el mismo producto Adhesivo Veceniano o Pastina SINTEPLAST, disponibles en diversos colores.
Las juntas de dilatación deben ser selladas con los productos específicos para sellado de SINTEPLAST.

CONSERVACIÓN

12 meses, no expuesto al sol y protegido de la humedad, estibado en correctas condiciones y en sus envases originales cerrados.



Ultraflex

Adhesivo para colocación venecitas y piezas translucidas

Sinteplast CONSTRUCCIÓN

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. Una vez curado/endurecido el material solo puede eliminarse por medios mecánicos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).
- NO INFLAMABLE.
- Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones
0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños
(011) 4962-6666

Sinteplast CONSTRUCCIÓN
Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.